



Lieferwerk:

Muster Werk

Prüfstelle:

Muster Prüfstelle

Walzasphalt - Deklaration

2026

AC B 22 H

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	20 53 60												
Bindemittel:			Muster <table><tr><td>Typprüfung</td><td></td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Nummer:</td><td>25112025</td><td>Ja</td></tr><tr><td>gültig bis:</td><td>25.11.2030</td><td></td></tr><tr><td>Konformitätserklärung</td><td></td><td>Ja</td></tr></table> Umweltwirkung: Umweltbelastungspunkte UBP/t Treibhausgasemissionen kg CO₂ - eq/t		Typprüfung		erfüllt	Nummer:	25112025	Ja	gültig bis:	25.11.2030		Konformitätserklärung		Ja
Typprüfung		erfüllt														
Nummer:	25112025	Ja														
gültig bis:	25.11.2030															
Konformitätserklärung		Ja														
Ziel-Bitumen	PmB-E 45/80-65															
- ∑ lösl. Bindemittelgehalt M-%	4.1	Toleranz EW = ± 0.6														
Zugabebitumen	PmB-E 45/80-65															
Rückgewinnung aus Mischgut:																
- Penetration: min. [1/10 mm]	35															
- Penetration: max. [1/10 mm]	70															
- Erweichungspunkt R+K: min.	60															
- Erweichungspunkt R+K: max.	80															
- Elastische Rückstellung [%]	≥ 50															
Mineralstoffe Herkunft:																
- Füller	Muster AG															
- Kalkhydrat																
- feine Gesteinskörnung	Muster AG															
- grobe Gesteinskörnung	Muster AG															
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	28 M-%															
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	72 M-%															
Mineralkategorie	C70/10	C70/10														
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen																
- Sekundärsplitt M-%																
Recycling-Granulat																
- Kaltzugabe M-%																
- Warmzugabe M-%																
Marshall-Werte:																
- Verdichtungstemperatur	155 °C															
- Raumdichte Mg/m ³	~ 2.392															
- Rohdichte Mg/m ³	~ 2.532															
- Hohlraumgehalt V _m , Vol-%	5.5	4.0...7.0														
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	---	---														
- Stabilität S kN	---	---														
- Fliesen F, mm	---	---														
Bei H und S Belägen:																
Spurrinnentest LCPC [29]																
- 10000 Prüfzyklen %	---	---														
- 30000 Prüfzyklen %	Prüfwert = 2.3	≤ 7.5%														
Wasserempfindlichkeit %	98.5	≥ 70%														
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz														
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%]															
	31.5 [M-%]	100														
	22.4 [M-%]	97.0														
	16.0 [M-%]	83.0														
	11.2 [M-%]	69.0														
	8.0 [M-%]	58.0														
	5.6 [M-%]	50.0														
	4.0 [M-%]	42.0														
	2.0 [M-%]	28.0														
	1.0 [M-%]	20.0														
	0.5 [M-%]	15.0														
	0.25 [M-%]	12.0														
	0.125 [M-%]	9.0														
	0.063 [M-%]	6.0														

Datum:

25.11.2025

Stempel / Unterschrift

Belagswerk

Datum:

25.11.2025

Stempel / Unterschrift

Akkreditiertes Labor

Datum:

Stempel / Unterschrift

Unternehmer